

정유제품 품질보증서

제품명	개질아스팔트 PMA PG 76-22	제품코드	1625	발행일시	2025-06-08 19:05
탱크번호	507D104	배치번호	RT250530	채취일시	2025-04-10 14:00

실험항목	실험방법	제품규격	실험결과	비고
밀도, @15°C g/cm3	KSM 2002	Report	1.0350	
인화점, COC °C	KSM ISO2592	230 이상	350	
침입도 (25°C)	KSM 2252	Report	56	
연화점 °C	KSM 2250	Report	83.0	
Viscos, Dynamic @135°C cP	KS F 2392	3000 이하	2196	
질량변화율 %	KS M 2259	1.0 이하	0.01	
동적전단 at 76°C G*/sinδ) kPa	KS F 2393	1.0 이상	1.76	
박막가열후 동적전단 at 76°C G*/sinδ) kPa	KS F 2393	2.20 이상	2.37	
압력용기 노화후 동적전단 at 31°C (G*.sinδ) kPa	KS F 2393	5000 이하	798	
m 값 at -12°C	KS F 2390	0.3 이상	0.326	
힘 크리프 강성 at -12°C MPa	KS F 2390	300 이하	83	

상기 실험결과는 틀림이 없음을 보증합니다.

최명수

정유품질보증팀장

